

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa**

FIX 10-M

Artikuls Nr. 20 1818

Montāžas un enkurošanas cements

Īpašības:

- Nesatur hrorīdus
- Ātri cietējošs
- Universāls pielietojums
- Augsta sākuma un beigu cietība
- Savienojams ar visiem standarta cementiem

Pielietojums:

FIX 10-M ir īpaši piemērots ātrai caurumu un dobumu aizpildīšanai, ātrai radiatoru, margu un dībeļu stiprināšanai.

FIX 10-M arī piemērots kā saistviela veicot ātru betona vai dabīgā un mākslīgā akmens remontu, kā arī izlīdzinošo kārtu un apmetumu izveidē un mūrēšanas darbos.

Nepieļaut FIX 10-M vai tā javas kontaktu ar krāsainajiem metāliem: alumīnijs, cinks, varš un svins. Šie materiāli ir jāpārklāj ar korozijas aizsargkārtu, piemēram no ASODUR-GBM.

Nepieļaut FIX 10-M kontaktu ar ģipsi.

Tehniskie dati:

Bāze: cements, piedevas

Krāsa: cementa pelēka

Tilpumsvars: ~1,10 kg/l

Darba/pamatnes temperatūra: no +5 °C līdz +35°C

Izstrādes laiks: 3 – 8 min. atkarībā no temperatūras un maisījuma

Ūdens patēriņš:

Špaktelmasas konsistence: 25-30%

Šķidra konsistence: 30-40%

Uzglabāšana: 12 mēn. sausā un vēsā telpā, slēgtā oriģinālā iepakojumā. Atvērtu iepakojumu izlietot nekavējoties.

Iepakojumi: 6 kg un 12 kg spaiņi

Spiedes stiprība, pie +23° C un 50% relatīvā mitruma:

Špaktelmasas konsistence:

Pēc 1 stundas: 5,0 N/mm²

Pēc 1 dienas: 37,5 N/mm²

Pēc 28 dienām: 46,3 N/mm²

Šķidra konsistence:

Pēc 1 stundas: 4,0 N/mm²

Pēc 1 dienas: 35,0 N/mm²

Pēc 28 dienām: 45,0 N/mm²

FIX 10-M patēriņš, pielietojot tīrā veidā:
2,0 kg/l tukšuma.

Pamatne:

Pamatnei ir jābūt tīrai un bez saķeri mazinošām vielām. Pirms FIX 10-M iestrādes pamatne ir jāsamitrina ar ūdeni, nepieļaut peļķes.

Sagatavošana:

Ieliet nepieciešamo ūdens daudzumu tīrā traukā un pievienot tam FIX 10-M, rūpīgi maisot. Pēc samaisīšanas ātri iestrādāt, jo cietēšana sākas jau pēc 3-8 minūtēm. Nesagatavot vairāk materiāla, nekā ir iespējams izstrādāt šajā laikā posmā. Nepievienot ūdeni materiālam, kas jau ir sācis cietēt.

Lielu tukšumu aizpildīšanai FIX 10-M var pievienot pildvielas 1 : 1 – 1 : 2.

Norādījumi:

- Nepievienot ūdeni pēc cietēšanas sākuma.
- Veikt izmēģinājumus.
- Vietās, kur tek vai sūcas ūdens, pielietot FIX 10-S vai FIX 20-T.
- FIX 10-M liela saistīšanas stiprība ļauj pievienot smilti bez cietēšanas procesa pagarinājuma. Smilts daudzuma palielināšana samazina stiprību. Nepievienot ģipsi!
- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no FIX 10-M

levērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.
GISCODE: ZP1