



BESEALED FIKSĒJOŠĀ LĪME ŪDENĪ UZBRIESTOŠIEM BLĪVĒJUMA PROFILIEM

Fiksējošā līme „BeSealed” nodrošina ātru un noturīgu ūdenī uzbriestošo blīvējuma lenšu fiksēšanu pie betona. Ātrā virskārtas veidošanās un sacietēšana ļauj betonēt jau pēc dažām stundām. Turklāt fiksējošajai līmei „BeSealed” ir lieliska saķeres izturība pat uz mitrām betona virsmām. Fiksējošo līmi var izmantot gan „Polybar+”, gan „Bentobar+” blīvējuma lentēm.

ĶĪMISKĀ BĀZE

- Izturīga, elastīga vienkomponenta līme uz MS hibrīdpolimēra bāzes

TEHNISKIE DATI

Krāsa	Pelēka
Apstrādes temperatūra pie 50% relatīvā mitruma (RH)	+5 līdz +40°C
Tilpuma izmaiņas (DIN 52451)	Apm. 6%
Konsistence	Ļoti tiksotropiska
Blīvums 23°C temp.	1,40 ± 0,05 g/cm ³
Virskārtas izveidošanās laiks 23°C temp. / 50% RH	Apm. 5 minūtes
Cietēšanas ātrums (24 stundas 23°C temp. / 50% RH)	Apm. 3,5 mm
Termoizturība pēc sacietēšanas	-40°C līdz +90°C (200°C īslaicīgi)
Cietība (ShA), DIN 53505, pēc 3 nedēļām 23°C temp. / 50% RH	50 ± 2
Pagarinājuma modulis pie 100% (DIN 53504 S2)	Apm. 1,6 N/mm ²
Stiepes izturība (DIN 53504 S2)	Apm. 3,0 N/mm ²
Pagarinājums pārraušanas brīdī (DIN 53504)	Apm 300%

ĶĪMISKĀ IZTURĪBA

- Labā: pret ūdeni, alifātiskajiem šķīdinātājiem, eļļām, taukiem, ūdeni saturošām neorganiskām skābēm un sārmim.
- Vidēja: pret esteriem, ketoniem un aromātiskām vielām.
- Nav izturīgs: pret koncentrētām skābēm un hloru saturošiem ogļūdeņražiem.
- Pilnīga noturība pret laikapstākļu ietekmi.

IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

- Uzklājot fiksējošo līmi „BeSealed” uz tīras betona virsmas, gruntēšana nav nepieciešama
- Optimālai saķerei ieteicams izmantot stabilu, tīru, no putekļiem, eļļām un taukiem brīvu virsmu. Nepieciešamības gadījumā ieteicams notīrīt ar acetonu vai izopropanolu.
- Optimāla fiksācija tiek panākta, ja ar līmi ir pārklāta visa ūdenī uzbriestošās blīvējuma lentes kontaktpusma.
- Pēc pielīmēšanas, ūdenī uzbriestošā blīvējuma lente ir jāpiespiež, lai nodrošinātu pilnīgu kontaktu ar apakšā esošo līmi un panāktu optimālu fiksāciju.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

- Maksimālais glabāšanas laiks 15 mēneši no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālajā kartona iepakojumā.
- Ieteicams uzglabāt sausā un vēsā vietā +5°C līdz +25°C temperatūrā.

IEPAKOJUMS

Kārtridžs	Kārtridži/Kaste	Kaste/Palete
290 ml	12	99

SERTIFIKĀTI

Detalizēti pārskati un sertifikāti ir pieejami pēc pieprasījuma: info@besealed.com

DROŠĪBA

BLĪVES drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma: info@besealed.com